

## 貴金属ロウ材一覧表

商品コード	商品名	固相線 (°C)	液相線 (°C)	ロウ付温度 (°C)	備考
5101	Pロウ(A)	1,050	1,100	1,100~1,200	Pt合金第1ロウ付け用
5102	Pロウ(B)	805	820	820~920	Pt合金最終ロウ付け用
5103	Pロウ(C)	795	820	820~920	
5104	Pロウ(D)	970	1020	1,100~1,200	Pt合金第2ロウ付け用
5108	Pロウ(指定)	800	850	850~950	
5114	Pロウ(M)	1050	1090	1,090~1,190	Pt合金第1ロウ付け用
5001	K18ロウ(早)	750	820	820~870	K18以上の高級品ロウ付け用
5061	K18ロウ(M)	805	820	820~870	
5007	K16ロウ(早)	700	760	760~810	
5013	K14ロウ(早)	670	720	720~770	一般ロウ付用
5018	K12ロウ(早)	620	700	700~750	最終、補修に適する
5024	K10ロウ(早)	615	670	670~730	
0536	K10(Cdレス-1)	670	710	710~760	
5030	K9ロウ(早)	620	660	660~710	一般ロウ付用
5041	K8(Cdレス-1)	695	710	710~760	最終、補修に適する
5201	銀 2分ロウ	730	820	820~920	展延性に富み銀細工に用いる
5202	銀 3分ロウ	720	780	780~950	
5203	銀 5分ロウ	695	740	740~840	
5204	銀 7分ロウ	690	730	730~830	流れがよく比較的低温
5205	銀 9分ロウ	690	760	760~860	