

フラックス一覧表

銘 柄	適用ろう材	活性温度(°C)	適用母材	特性と用途
HANDY-FLUX®	BAg、BCuP	約600~850	鉄・非鉄とその合金 (軽金属を除く)	一般用・オールラウンドタイプで銀ろう、りん銅ろうのあらゆるろう付に使用され、後処理は水か温湯で容易にできる。
HANDY-FLUX® TYPE-B-1	BAg	約600~900	高クロームステンレス鋼、タングステンカーバイト、モリブデン合金等	超硬、耐熱鋼など、強固な酸化物の除去能力が高く、耐熱性にも優れているので急速加熱の行われる高周波ろう付にも適している。
DIA-505	BAg、BCuP	約600~850	鉄・非鉄とその合金 (軽金属を除く)	HANDY-FLUXと用途は同じだが、流動性、酸化物の除去能力に優れている。
DIA-707	BAg、BCuP	約450~850	ステンレス鋼、炭素鋼、銅、銅合金	一般的で特にステンレス、鋼等のろう付に適し、高周波ろう付用として、最適である。